

Текнопокс-китти 100

Наименование изделия

ТЕКНОПОКС-КИТТИ 100 эпоксидная шпатлевка

Тип краски

Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка без растворителя.

Применение

ТЕКНОПОКС-КИТТИ 100 применяется для заполнения пазов и трещин древесины, фанеры и металла.

Спецсвойства

Не ссуживается и не разбухает. Шпатлевку легко наносить и шлифовать. Краски и пленки покрытий обладают хорошей адгезией к шпатлевке. Шпатлевка хорошо выдерживает тепло ,климатические нагрузки и воздействие химикатов.

Соотношение смешивания:	пластмассовый компонент	2 части по
объему		
	отвердитель ТЕКНОПОКС-КИТТИ ХАРДЕНЕР	1 часть по
объему		
	отвердитель ТЕКНОПОКС ХАРДЕНЕР 7211	1 часть по
объему		

Жизнеспособность, +23⁰С прим. 1 час

Содержание сухих веществ

прим. 100 объемных %

Общая масса твердых веществ

прим. 1400 г/л

Летучие органические вещества (VOC)

прим. 0 г/л

Время высыхания, +23 ⁰ С / 50% RH	
- пыль не пристает (ISO 1517:1973)	через 4 часа
- на ощупь (DIN 53150:1995)	через 8 часов
- полностью отвержденная	через 7 суток

Разбавитель/очистка инструментов

ТЕКНОСОЛВ 9506

Цвета

Светло-желтый и бежевый

Предостережение

См. паспорт по технике безопасности

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистая и сухая. Компоненты тщательно перемешать в правильных соотношениях шпателем в однородную массу. Жизнеспособность шпатлевки необходимо принимать во внимание при расчете количества компонентов. Смесь должна быть однородной по качеству и цвету.

Теплом можно ускорить высыхание.

Шпатлеванную поверхность шлифовать до нанесения краски.

Нанесение

Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и шпатлевки должны быть выше $+10^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Дополнительная информация

Пластмассовый компонент и отвердитель в 3-х литровых емкостях, а также в патронах по 300 мл. Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре $+10^{\circ}\text{C}$ и $+25^{\circ}\text{C}$.