

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ЛАК «ТЕРМА» ТИП А, В

Прозрачные, не меняющие текстуру дерева, покрытия. При воздействии пламени образуют на поверхности пену с низкой теплопроводностью. Обеспечивают I группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292-2009. При использовании атмосферостойких лаков возможно применение для наружных работ. Лак «Терма» тип А - возможно использовать под навесом без прямого попадания атмосферных осадков.

ТУ 2313-008-47935838-2003 с изм.1

Сертификат соответствия «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» № ФЗ-123

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию

Технологическая инструкция по применению

Паспорт качества

Наименование показателя	Норма	
	Тип А	Тип В
Внешний вид	Суспензия молочного цвета	Суспензия молочного цвета
Внешний вид нанесенного покрытия	Сплошное, без трещин, отслоений, вздутий	
	полуматовое	матовое
Плотность лака, г/см ³	1,0 - 1,3	1,2 - 1,4
Условная вязкость по ВЗ-246 диаметр сопла 4 мм при (20±0,5)°С, с, не более	300	300
Огнезащитные свойства согласно ГОСТ Р 53292-2009	1 группа огнезащитной эффективности	
Расход, г/кв.м	300	300

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Лак «Терма» тип А на органических растворителях поставляется однокомпонентным в готовом к употреблению виде. Лак «Терма» тип В на водной основе поставляется однокомпонентным в готовом к употреблению виде.

Перед нанесением огнезащитного лака необходимо очистить поверхность от грязи и наслоений других материалов, обезжирить.

Последовательно, в два-три слоя до достижения указанного расхода, наносят лак (вручную или механизировано).

Полные эксплуатационные свойства поверхность, покрытая лаком «Терма» тип А, В приобретает по истечении 14 суток.

Обработка лаком осуществляется при температуре окружающей среды не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Лак огнезащитный «Терма» не является опасным грузом и может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Лак «Терма» хранят в сухих закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +5° до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения лака «Терма» тип А, В – 12 месяцев со дня изготовления.